

全球提锂技术进展

张亮^{1,2,3}, 杨卉芃^{1,2,3}, 柳林^{1,2,3}, 丁国峰^{1,2,3}

1. 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所, 河南 郑州 450006;
2. 自然资源部多金属矿综合利用评价重点实验室, 河南 郑州 450006;
3. 西北地质科技创新中心, 陕西 西安 710054

中图分类号: TF826+.3 文献标识码: A 文章编号: 1001-0076(2020)05-0024-08
DOI: 10.13779/j.cnki.issn1001-0076.2020.05.004

摘要 锂离子电池行业的快速发展带动了锂矿资源的大规模勘探和开发利用。对比了全球硬岩锂矿和卤水提锂的工艺,并分析了各种方法的优缺点。硬岩锂矿提锂主要有硫酸焙烧法、石灰烧结法、硫酸盐烧结法、氯化焙烧法四种方法,其中硫酸焙烧法的应用最为广泛;卤水提锂工艺主要有盐田富集法和直接分离法两种,吸附交换技术、膜分离技术、萃取分离技术的突破都有可能根本改变盐湖卤水提锂工艺。国外矿业公司相继开发了一些新技术,还需要工业化运营证明其技术经济可行性。

关键词 锂;硫酸盐烧结法;盐田富集法;全球;提取技术

近年来,随着全球电动汽车行业的快速发展,锂动力电池对锂资源的需求高速增长,锂市场供给出现了短缺,激发了全球提锂技术的研发热潮,就像其他所有高速增长的行业一样,新技术和新方法正在出现,它们可能会给产业带来很大的变革。硬岩矿物提锂技术,尤其是卤水矿物提锂技术的进步,都会增加全球锂资源供应量,以满足世界日益增长的锂矿需求。另一方面,新技术可以使低品位和复杂难处理锂资源得到利用,扩大了全球锂资源的可利用储量。

据美国地调局统计^[1],2019年全球锂资源储量为1 700万t,但主要分布在智利(860万t)、澳大利亚(280万t)、阿根廷(170万t)、中国(100万t)和美国

(63万t)五个国家,占总储量的86.65%。2019年全球总产量为7.7万t,主要生产国为澳大利亚(4.2万t)、智利(1.8万t)、中国(0.75万t)和阿根廷(0.64万t)。其中约55%的锂来源于矿石,其余来源于卤水^[2]。未来矿石提锂和卤水提锂并存的局面将长期存在。

1 硬岩提锂工艺与卤水提锂工艺比较

尽管卤水锂矿资源总量占据优势,卤水生产锂盐的成本也比较低(表1),但是全球卤水资源多在高海拔的偏远干旱地区,盐田建设面积大,投资大,生产周期长,易受天气影响,副产品多,原料品位低,物料处理量大,锂的回收率低,取得开采许可的要求高,因此世

表1 硬岩提锂工艺与卤水提锂工艺对比

Table 1 Comparison of Lithium Extraction from Hard Rock and Brine

对比内容	硬岩提锂工艺	卤水提锂工艺
勘探	成本高,周期长	成本低,周期短
资源品位	锂含量高,一般 Li_2O 0.3% ~ 2.4%	锂含量低,一般 Li_2O 0.09% ~ 0.32%
LCE 生产成本	成本高,7 000 ~ 9 000 \$/t	成本低,2 000 ~ 4 000 \$/t
生产周期	周期短,从采矿到成品1周~3个月	周期长,18~24个月
资源和技术特点	资源类型相近,工艺成熟可靠,建厂周期短,容易复制扩产,产品种类可灵活调整,产品质量稳定	资源类型变化多,工艺通用性差,产品质量稳定性差,建厂周期长
产能保障	不受天气影响	易受气候、洪水等自然灾害的影响

注:LCE为折合碳酸锂。

收稿日期:2020-02-23

基金项目:国家自然科学基金(51504225)

作者简介:张亮(1987-),男,山东潍坊人,硕士,主要从事矿床地质及矿产经济研究。

通信作者:杨卉芃(1962-),男,新疆疏附人,研究员,长期从事矿产资源综合利用与战略研究工作。

界盐湖锂盐生产的扩张步伐并不快,分析全球未来的锂原料生产新增和扩建项目可以发现,未来的硬岩锂矿产量的占比将会提高,如果高镁锂比卤水和低品位卤水提锂技术取得突破,卤水提锂的产量可能出现大幅增长。盐湖提锂技术的发展对全球锂资源的扩大和保障有重要现实意义。

2 硬岩矿物提锂技术

硬岩矿物提锂曾是世界上生产锂盐的主要方法,经过 100 多年的发展,硬岩矿物提锂工艺已经非常成

熟,该工艺可以生品质优良的锂盐产品。

矿石提锂工艺主要有硫酸法、石灰烧结法、硫酸盐烧结法、氯化焙烧四种方法(表 2),目前被广泛工业应用的方法是硫酸法,全世界的硬岩矿物提锂生产 90% 集中在中国,基本都采用硫酸法。2019 年,天齐锂业在澳大利亚 Kwinana 建设以锂辉石精矿为原料生产氢氧化锂的工厂投产,氢氧化锂产能达 4.8 万 t/a。SQM 公司和 Kidman 公司在澳大利亚 Mt. Holland 筹建的以锂辉石精矿为原料生产氢氧化锂和碳酸锂的工厂计划在 2021 年投产,氢氧化锂产能 4.4 万 t/a,均采用硫酸法。

表 2 岩石矿物提锂工艺对比

Table 2 Lithium extraction from rocks and minerals

工艺方法	工艺流程	特点
硫酸焙烧	锂辉石→950~1 100 ℃转化焙烧→250~300 ℃硫酸化焙烧→溶出→除杂→沉锂→碳酸锂产品	经典工艺成熟简单,适应多种原料,锂收率高,能耗大,产生影响环境的废气、废渣,消耗硫酸副产硫酸钠,生产成本较高
石灰烧结	锂精矿+石灰→825~1 050 ℃焙烧→溶出→蒸发结晶或沉锂→氢氧化锂或碳酸锂产品	流程简单,生产成本较低,锂回收率低,物料流量大,蒸发量大,能耗高,产生影响环境的废气、废渣
硫酸盐焙烧	锂矿石+硫酸盐 850 ℃~1 000 ℃焙烧→溶出→除杂→浓缩除杂→沉锂→碳酸锂产品	锂回收率较高,工艺流程长,蒸发量大,耗能高,生产成本低,产生影响环境的废气、废渣
氯化焙烧	锂精矿+氯盐→950~1 100 ℃焙烧→烟气冷却收尘→浸出→浓缩除杂→沉锂→碳酸锂产品	锂回收率较高,工艺流程简单,LiCl 气体的收集难度大,炉气腐蚀性强,对设备要求高,产生影响环境的废气、废渣

2.1.1 硫酸焙烧法

此方法将锂辉石在 950~1 100 ℃焙烧,使其晶型由 α 型转变为结构松散的 β 型锂辉石,矿物的化学活性增加,然后将硫酸与 β 锂辉石混合在 250~300 ℃下焙烧,通过硫酸化焙烧,使锂转化为可溶性硫酸锂,再经过浸出分离不溶性脉石,得到的硫酸锂溶液除杂后通过碳酸钠沉淀得到碳酸锂产品,此方法碳酸锂收率高,工艺简单,但需要消耗大量的硫酸及热能,成本较高。

2.1.2 石灰烧结法

石灰烧结法也是一种传统方法,该方法将锂矿石与石灰混合烧结,使锂转化为可溶性的氢氧化锂,通过溶出分离不溶性脉石,再通过结晶分离或沉淀碳酸锂的方法生产锂盐。此方法实用性好,不需要稀缺的试剂,但是蒸发能耗大,锂的回收率低,设备维护困难。

2.1.3 硫酸盐法

将锂辉石与硫酸盐混合煅烧,使矿石中的锂转变为硫酸锂,通过熟料溶出使锂从矿石中进入溶液。硫酸锂溶液经过各种净化除杂工艺后,通过碳酸钠沉淀得到碳酸锂产品。此方法碳酸锂收率较高,但流程长,能耗高,物料流量大。

2.1.4 氯化焙烧法

利用氯化剂使矿石中的锂及其它有价金属转化为

氯化物气体,通过分馏分离,得到氯化锂进而提取金属及其化合物。氯化剂常常为钾、钠、铵和钙的氯化物或氯化氢气体。此方法具有流程简单和试剂廉价的优点,但炉气腐蚀性强,氯化锂气体的收集和分离技术装备要求高。

2.2 提锂实例

力拓公司计划开采其位于塞尔维亚 Jadar Valley 的锂硼矿,采用硫酸浸出法提取锂盐和硼。墨西哥 Bacanor 公司计划以墨西哥 Sonora 沉积型锂黏土为原料,采用硫酸盐焙烧法提取锂盐,这些项目将为满足全球高速增长的锂盐需求开拓新的渠道提供。近几十年全球硬岩矿物提锂技术没有重大进展,目前披露的技术进步不会在短期内解决硬岩提锂能耗大、成本高、环境影响大的问题。近年来,随着锂资源开发热,一些国外公司在硬岩矿物提锂方面做了不少探索研究,但是这些工艺的实用性还需要工业化运营证明其技术经济可行性。以下介绍部分国外公司硬岩矿物提锂新工艺进展:

2.2.1 澳大利亚 Lithium Australia 公司的 Sileach 工艺

澳大利亚 Lithium Australia 公司是一家专门从事创新性技术研发的公司,该公司研发的 Sileach 锂盐提取工艺其能够从任何含锂硅酸盐矿物中回收锂^[3,4]。该工艺的特点是省却焙烧工艺,采用全湿法工艺,直接浸出硅酸盐矿物中的锂。该工艺成本低,能耗低,适用

于各种低品位锂矿石和高品位锂矿石。Sileach 工艺的浸出剂以硫酸为主,并以萤石作为助浸剂。利用该工艺处理锂云母的工艺流程见图 1、图 2。




图 1 Sileach 工艺处理锂云母工艺流程图^[5]
Fig. 1 Process flow chart of Sileach lithium mica treatment

2016 年 8 月 Lithium Australia 公司与 ANSTO 公司合作,完成了 SileachTM 工艺连续 6 d 的半工业运行试验,锂的浸出率达到 95% 以上,并可沉淀得到高纯度碳酸锂。2017 年两家公司进一步合作设计了 Sileach 工艺优化试验方案,2019 年第三代 Sileach 技术示范厂正在建设,计划以澳大利亚丰富的锂云母资源为原料,建设碳酸锂 2 500 t/a 的示范工厂,但该工艺还面临副产品回收、废水处理、分离工艺优化等一系列问题。

2.2.2 加拿大 Stria Lithium 公司氯化焙烧提锂工艺

Stria Lithium 公司是一家在加拿大多伦多上市的小型矿业公司,拥有加拿大 James Bay 地区的 Pontax 锂矿项目,公司致力于各种锂金属产品生产技术和锂资源开发利用技术的研究。

Stria Lithium 公司从 2014 年就已开始研究锂辉石精矿氯化焙烧提取工艺(图 3)。氯化焙烧工艺具有氯化选择性好,化工原材料消耗少,物料流量小、运营成本低的优点。氯化工艺产生的氯化铁副产品可以回收利用,浸出尾渣是良好的白水泥原料,锂的最终产品方案灵活可调,缺点是设备和环境防护要求高。随着现代装备、材料及控制技术不断发展,未来氯化焙烧提锂技术有可能成为一种高效的矿石工业提锂技术。公司在 2014 年进行了半工业试验后,正在不断完善该技术和装备,2018 年公司已在安大略省金斯敦建立了研发中心,推进该工艺的工业试验并研究金属锂的生产技术,以期早日实现该工艺的工业化运营^[7]。




图 2 Sileach 工艺处理锂云母工艺设备流程示意图^[6]
Fig. 2 Sileach schematic flow chart of process equipment for lithium mica treatment

Fig. 4 Electrolysis of lithium hydroxide by sulfuric acid roasting of spodumene from Nemaska Company

缩镁锂—喷雾干燥—煅烧分解氯化镁—浸取提锂的工艺。

表 3 全球主要卤水提锂工艺

Table 3 Lithium extraction process from major brine in the world

主要方法	使用企业	技术特点	适用盐湖卤水条件	优点	缺点
盐田浓缩—沉淀法	ALB	卤水经过盐田浓缩,分离钠盐、钾盐,加石灰分离镁,酸化萃取硼,再净化,加入化学沉淀剂沉淀锂盐	较高锂含量 低镁锂比	工艺成熟可靠,生产成本低	不适于处理高镁、高钙卤水及低锂含量卤水,生产周期长
	SQM Orocobre 扎布耶				
吸附交换法	FMC	卤水通过对锂有选择性的吸附剂吸附,再用淡水解吸与其他杂质成分分离并富集,再通过小型盐田浓缩后化学沉淀锂	各类卤水	对卤水的适应性强,工艺简单、锂的回收率高、选择性好,对环境的影响小	工艺控制要求高,各公司的吸附剂都基于其专有技术专门生产,成本高
	蓝科锂业 ERAMET(未投产)				
膜分离法	上海恒信融	利用多种类型的滤膜,逐步将卤水中杂质成分分离,并富集浓缩锂后化学沉淀锂	各类卤水	对卤水的适应性强,工艺简单、锂的回收率高、选择性好,对环境的影响小	需要多种滤膜配合,对滤膜要求高,滤膜研发和生产成本高,使用寿命短,工艺成熟度不够,多在工业试验阶段
	青海锂业 ILC(试验研究) ^[10] Enirg(工业示范) ^[11]				
萃取法	兴华	通过有机溶剂萃取锂实现锂与其他杂质成分的分离和浓缩,高浓度反萃液进一步生产各种锂盐	高锂含量 高镁锂比	可以处理高镁锂比卤水,易于工业化	高性能萃取剂研究投入大,进展慢,目前的萃取工艺腐蚀性大;回收率较低,生产成本高,不够成熟
	Tenova (工业试验筹备)				
煅烧浸取法	中信国安	通过对提硼后的高锂高镁老卤浓缩干燥,煅烧分解为氧化镁,用水溶出氧化镁中的可溶性锂盐,再沉淀出碳酸锂产品	高锂 高镁锂比	工艺简单,综合利用	能耗大,腐蚀性强,环境影响大,副产大量盐酸,成本较高

3.1.1 盐田浓缩—沉淀工艺

世界盐湖提锂的主流工艺是:卤水—盐田多段浓缩—除杂—富锂卤水化学沉淀—碳酸锂,采取这种工艺的企业主要有美国 ALB 公司、智利 SQM 公司、澳大利亚 Orocobre 公司。2018 年这三家公司分别以智利 Atacama 盐湖卤水和阿根廷 Olaroz 盐湖卤水为原料,共生产了相当于 10.3 万 t 碳酸锂的锂盐产品,占到了全球锂盐产量的 23%。

盐田工艺有很多的优点,如成熟可靠、成本低等,但是该工艺一般要求原料卤水锂含量要高,以减少盐田蒸发浓缩压力,还要求卤水镁锂比低于 8,使锂镁分离能够顺行,否则该工艺的经济性和技术可行性就会有很大问题。全球适宜采用这种提锂工艺的盐湖主要有智利的 Atacama 盐湖,阿根廷的 Olaroz、Cauchari、Hombre Muerto、Sal de Vida 盐湖,美国的 Silver Peak 盐湖等,由于这些盐湖的镁锂比低,都可以采用这种工艺。尽管各盐湖卤水成分不同,各个盐湖回收的共生组分也不尽相同,工艺路线略有差异,但核心都是通过盐田富集浓缩锂,化学沉淀分离出锂产品。

3.1.2 吸附交换工艺

吸附交换工艺的产量目前占据全球盐湖锂盐产量的第二位,主要代表公司为美国 FMC 公司和中国的佛照兰科锂业公司,2018 年这两家公司分别利用阿根廷的 Hombre Muerto 盐沼卤水和中国察尔汗盐湖提钾老卤生产了相当于 2.18 万 t 和 1.1 万 t 碳酸锂的锂产品,占全球锂矿产量的 7.3%。这两家公司采用的都是铝氧化物吸附剂,由于原料不同,采取的工艺路线不

完全相同:Livent 公司预先将 Hombre Muerto 盐沼卤水用盐田工艺浓缩富集到一定浓度再进入吸附工序,该工艺已经运行了二十多年,稳定可靠,吸附等工序采取了自动控制技术;佛照兰科的工艺还在不断完善之中,2018 年佛照兰科实现了吸附分离技术与膜分离浓缩技术耦合等工艺技术突破。

近年来,市场对锂资源需求高速增长,刺激了全球卤水提锂技术的研发热潮,尽管目前可以工业化的盐湖提锂新技术还不成熟,但在未来几年,新的技术有可能会给盐湖提锂工艺带来根本性的改变,从而使高镁锂比盐湖卤水、低品位卤水、含锂地热水、含锂油气废水等锂资源得到开发利用,极大地增加全球锂资源的储量。全球最大的锂矿床玻利维亚的 Uyuni,中国青藏高原的察尔汗、东台、西台、龙木措,阿根廷的 Rio Grande、Rincón 等高镁锂比盐湖卤水都有可能得到开发利用,从而使锂矿资源量转化为经济可采的锂矿储量,满足未来高速增长的锂资源市场需求。

在这些新技术中,吸附交换技术、膜分离技术、萃取分离技术的突破都有可能根本改变盐湖卤水提锂工艺,将庞大的盐田浓缩工序简化或省略,实现盐湖卤水锂的直接富集和分离,这样不仅可以减少盐田投资,降低生产成本、缩短生产周期,还可以提高锂的回收效率,减轻环境影响。

3.2 国外卤水提锂技术进展

3.2.1 膜浓缩除杂—萃取提取锂盐工艺

意大利 Tenova 技术公司的卤水提锂工艺为:卤水原料→纳滤膜除杂浓缩→沉淀除杂→精滤→溶剂萃取

锂→硫酸反萃锂→硫酸锂→脱除夹杂微量有机相→离子交换精除杂→隔膜电解→氢氧化锂,该工艺的细节都未披露,但 Tenova 公司声称其萃取工艺可以从锂含量低至 20×10^{-6} 的卤水中选择性萃取锂,萃余液的锂可降至 1×10^{-6} 。加拿大上市的初创公司 Pure Energy

公司计划在美国 Clayton Valley 盐沼卤水提锂项目^[12]中采用 Tenova 公司的工艺,Pure Energy 公司于 2018 年 5 月已完成中试工厂设计,目前正在筹建中,将通过中试将验证其商业可行性。Pure Energy 公司 Clayton Valley 卤水项目工艺流程图见图 5。




图 5 Tenova 卤水净化萃取提锂工艺^[13]
Fig. 5 Extraction of lithium from brine by purification and extraction

3.2.2 DPX 膜和沉淀分离卤水直接处理工艺

澳大利亚 Rincon 集团的研究机构与澳大利亚核科学和技术组织 ANSTO 合作开发了直接从未经浓缩的卤水中生产电池级碳酸锂的 DXP 工艺^[14],该工艺的细节被严格保密,2017 年 Enirg 集团在其拥有开采权的阿根廷 Rincón 盐湖附近建设了 DXP 工艺示范厂,以 Rincón 盐湖卤水为原料连续生产 18 个月,纳滤膜分离工序锂回收率达到了 75%,产能规模为 500 kg/d 电池级碳酸锂,生产成本估算低于 3 000 美元/t LCE。Rincón 盐湖的探明储量达到 110 万 t LCE,锂平均浓度为 400 mg/L,Rincon 集团 2018 年完成了项目可研,2019 年开始工厂基建,计划 2022 年 LCE 产能达到 2.5 万 t/a,2025 年再增加氢氧化锂产能 2.5 万 t/a。

DPX 基本工艺为:抽取原卤→纳滤膜分离镁钙浓缩卤水(收率大于 75%)→沉淀锂→沉淀剂再生→碳酸化回收碳酸锂。

3.2.3 吸附工艺

法国埃赫曼(Eramet)是公司世界最大的铁合金生产商之一,在锰、镍铁合金及高品质冶炼领域具有行业领导地位。Eramet 公司一直在寻求拓展锂、钴和镍等

与电动汽车及新能源相关的矿物资源开发业务。

Eramet 公司拥有阿根廷西北、海拔 3 800 m 的 Cordillera 盐沼锂矿的开采权,公司于 2010 年开始投入资金进行盐湖卤水提取电池级碳酸锂的技术研究,已取得 10 项专利。2018 年初,Eramet 公司在 Cordillera 盐沼探明的锂资源量达到 989 万 t LCE,锂的平均品位为 366 g/L。

在多年研究的基础上,Eramet 公司开发的吸附法直接提锂技术完成了连续扩大试验,2018 年开始了项目可行性研究,2019 年等待审批和筹建产能为 2.4 万 t/a 的碳酸锂生产厂,计划 2021 年底投产。

Eramet 公司的卤水提锂工艺包括:卤水抽取→吸附除杂→解吸富集→小型盐田浓缩→离子交换除钙镁→化学沉淀→碳酸锂产品,见图 6。这种工艺锂的回收率可以达到 80% 以上,远高于传统盐田工艺通常约 40% 的锂回收率,盐田面积也很小,富锂解吸浓缩仅需三个月时间即可,相对于传统盐田巨大的面积,长达 18 个月的浓缩富集时间而言,该工艺占地面积小,生产周期短,并且卤水吸附提锂后主要成分不变,仍然可返回盐沼,对盐沼及周边环境基本不产生影响,缺点是该工艺目前无法回收共伴生的钾、硼资源,此工艺类似于 FMC 公司的吸附工艺。




图6 Eramet 公司吸附法卤水提锂工艺^[15]

Fig. 6 Lithium extraction from brine by adsorption of Eramet Company

4 结论

(1) 矿石硬岩矿物提锂工艺主要有硫酸法、石灰烧结法、硫酸盐烧结法、氯化焙烧四种方法, 目前被广泛工业应用的方法是硫酸法。全球硬岩矿物提锂技术没有重大进展, 目前披露的技术进步不会在短期内解决硬岩提锂能耗大、成本高、环境影响大的问题。

(2) 世界卤水锂资源的特点是锂含量低, 卤水化学成分复杂, 这就决定了卤水提锂工艺要解决的关键问题: 一是要实现锂的富集; 二是要实现锂与杂质成分的分离。卤水提锂工艺可以分为盐田富集法和直接分离法两大类。虽然盐田富集法工艺成熟可靠, 生产成本低, 但周期长。吸附交换技术、膜分离技术、萃取分离技术的突破都有可能根本改变盐湖卤水提锂工艺。

(3) 近年来, 随着锂资源开发热, 一些国外公司在硬岩矿物提锂方面做了不少探索研究, 但是这些工艺的实用性还需要工业化运营证明其技术经济可行性。

(4) 未来硬岩锂矿产量的占比将会提高, 如果高镁锂比卤水和低品位卤水提锂技术取得突破, 卤水提锂的产量可能出现大幅增长。

参考文献:

- [1] U. S. Geological Survey. Mineral commodity summaries 2020 [R]. Virginia: U. S. Geological Survey, 2020.
- [2] 雪球. 2020 年锂行业分析: 海外锂矿增产暂停, 国内企业逆势上行 [EB/OL]. (2020-08-05) [2020-09-13]. <https://xueqiu.com/9508834377/155836268>.
- [3] Clayton Valley. Inferred resource estimate for lithium [R]. Esmeralda County Nevada, USA; 2018.
- [4] A Lithium Exploration Company. Investor presentation [R]. Vancouver; 2018.
- [5] Lithium Australia. SiLeach™ large-scale pilot plant study exceeds design criteria [EB/OL]. (2017-07-06) [2020-09-13]. <https://lithium-au.com/wp-content/uploads/2017/07/1689440.pdf>.
- [6] Lithium Australia. Closing the loop on the energy metal cycle [EB/OL]. [2020-09-15]. <https://www.asx.com.au/asxpdf/20171018/pdf/43nb1zg1xhzw1.pdf>.
- [7] TSX-V. A new source, a new process for green technology lithium [EB/OL]. (2015-02-18) [2020-05-19]. <http://strialithium.com/wp-content/uploads/2015/05/STRIA-Lithium-Corporate-Presentation-EN.pdf>.
- [8] Stria Lithium. Corporate presentation [EB/OL]. [2020-09-15]. <http://strialithium.com/corporate-presentation-2/>.
- [9] Matt Bohlson. Lithium extraction techniques - a look at the latest technologies and the companies involved. [EB/OL]. (2016-07-06)

[2020-07-14]. <https://seekingalpha.com/article/3988497-lithium-extraction-techniques-look-latest-technologies-companies-involved>.

[10] Seth Fetcher. Lithium-the key to setting us on a path toward a low-carbon energy future[EB/OL]. [2020-05-11]. <https://www.internationallithium.com/i/pdf/ILC.pdf>.

[11] Adrian griffin. Energy revolution: Closing the loop on the energy metal cycle[R]. Hong Kong: 2017.

[12] ASX. lithium australia (asx: lit) breaks new ground in processing technology[EB/OL]. [2020-05-10]. <https://www.asx.com.au/asxpdf/20180613/pdf/43vr15051fd3sj.pdf>.

[13] Pure Energy. Corporate presentation [EB/OL]. [2020-09-05]. <http://www.pureenergyminerals.com/wp-content/uploads/2017/12/Pure-Energy-Corp-Presentation-120117.pdf>.

[14] ASX. Large-scale pilot plant study exceeds design criteria[EB/OL]. (2017-07-06) [2020-05-18]. <https://lithium-au.com/wp-content/uploads/2017/07/1689440.pdf>.

[15] Eramet Company information [EB/OL]. [2020-09-19]. http://www.eramet.com/sites/default/files/infog-lithium-en_0.pdf.

Global Technology Trends of Lithium Extraction

ZHANG Liang^{1,2,3}, YANG Huipeng^{1,2,3}, LIU Lin^{1,2,3}, DING Guofeng^{1,2,3}

1. Zhengzhou Institute of Multipurpose Utilization of Mineral Resources, CAGS, Zhengzhou 450006, China;
2. Key Laboratory for Polymetallic Ores' Evaluation and Utilization, MNR, Zhengzhou 450006, China;
3. Northwest China Center for Geoscience Innovation, Xi'an 710054, China

Abstract: Lithium is one of the important rare metals, which plays an important role in the emerging industrial fields. Comparing lithium extraction from hard rock lithium ore and brine, there are four main methods for lithium extraction from hard rock lithium ore: sulfuric acid method, lime sintering method, sulfate sintering method and chlorination roasting method. There are two main methods for lithium extraction from brine: salt field enrichment method and direct separation method. With the development of lithium extraction technology, more lithium resources have been efficiently utilized, which has important practical significance.

Key words: lithium; sulfate sintering method; salt field enrichment method; global; extraction technology

引用格式:张亮,杨卉芃,柳林,丁国峰. 全球提锂技术进展[J]. 矿产保护与利用,2020,40(5):24-31.

Zhang L, Yang HP, Liu L, and Ding GF. Global technology trends of lithium extraction[J]. Conservation and utilization of mineral resources, 2020, 40(5): 24-31.